

Universeller, schnell härtender 2-K-Verguss- und Reparaturmörtel



Ausbrüche
nachspitzen ...



... und reinigen.



READY REP
anmischen ...



... verfüllen und
abziehen.

← **Einfach zu verarbeiten.
So wird's gemacht!**

- **Schnell härtend, schon nach 1 Stunde belastbar**
- **Sehr hohe Druckfestigkeit**
- **Mechanisch hoch belastbar**
- **Leicht zu mischen und zu verarbeiten**

ANWENDUNGSBEREICHE

- **Löcher und Ausbrüche verfüllen**
- **Kanten reprofilieren (z.B. an Treppen, Bordsteinen, Laderampen usw.)**
- **Stahlbauteile eingiessen**
- **Maschinenfundamente eingiessen**



Betonreparaturen super schnell und einfach

VERARBEITUNG

- Reparaturstelle reinigen, evtl. mit VULKEM QUICK PRIMER grundieren (siehe technisches Merkblatt).
- Beide Komponenten von READY REP in einem geeigneten Gefäß ca. 2 Minuten durchmischen.
- READY REP einbringen und glätten.

GEBINDE

Ein 2-Komponenten-Set besteht aus einem Sack Pulverkomponente und einem Eimer Reaktionsharz.

Harz: READY REP LIQUID	2,2 kg
Pulver: READY REP POWDER	17,8 kg
Set: READY REP	20,0 kg

TECHNISCHE DATEN

Topf-/Verarbeitungszeit bei 20 °C	15 min
Aushärtungszeit bei 20 °C	30 min
Dichte, 20 °C	2,12 g/cm ³
Druckfestigkeit	100 N/mm ²
Zugfestigkeit	16,5 N/mm ²
Reissdehnung	0,3 %
Biegefestigkeit	28 N/mm ²

SICHERHEITSHINWEIS

READY REP POWDER ist kein Gefahrstoff. READY REP LIQUID ist reizend und leichtentzündlich.

Informationen zum sicheren Umgang mit den Produkten entnehmen Sie bitte den aktuellen Sicherheitsdatenblättern unter www.vandex.com.



Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.

Vandex[®]

An **RPM** Company

HAUPTSITZ UND INTERNATIONALER VERKAUF:
Vandex International Ltd
 Postfach · CH-4501 Solothurn/Schweiz
 +41 32 626 36 36 · info@vandex.com · www.vandex.com

PRODUKTION:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
 Postfach 1406 · D-21487 Schwarzenbek/Deutschland

VERKAUF SCHWEIZ:
Vandex AG
 Postfach · CH-4501 Solothurn/Schweiz
 +41 32 626 36 46 · info@vandex.ch · www.vandex.ch

VERKAUF DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
 Postfach 1406 · D-21487 Schwarzenbek/Deutschland
 +49 4151 89 15-0 · info@vandex.de · www.vandex.de

